DANUCEM
A CRH COMPANY
Building a legacy

CEM II/A-S 42,5 N

Kohósalak-portandcement
(EN 197-1:2011 szabvány szerint)

Ez a cementfajta fő alkotórészként a portlandklinkeren kívül 6-20% salakot, max. 5% mellékalkotórészt, valamint kötésszabályzó anyagot tartalmaz.

Jellemző tulajdonságok:
- normál kezdő- és nagy végszilárdság,
- mérsékelt hőfejlesztés,
- jó összeférhetőség különféle adalékszerekkel,
- jó bedolgozhatóság.

Főbb felhasználási területek:
- betontermékek (pl. térkövek, szegélykövek, zsalukövek) gyártása,
- vasbeton szerkezetek, gépalapok és aljzatbetonok helyszíni betonja,
- mély- és vízépítési műtárgyak, vízzáró betonok,
- útpálya burkolatok, térburkolatok és fagyálló betonok,
- vakolatok és habarcsok,
- meleg, nyári időben történő betonozás.

Szállítás:
- Ömlesztett kiszerelésben szállítjuk a Danucem Slovensko tornai cementgyárából.

Minőségi jellemzők	Vizsgálati szabvány	MSZ EN 197-1:2011 követelmény	Jellemző érték*
SO_3-ban kifejezett szulfáttartalom (tömeg %)	EN 196-2	≤3,5	2,8
Kloridtartalom (tömeg %)	EN 196-2	≤0,1	0,073
Térfogatállandóság (mm)	EN 196-3	≤10	0,7
Kötésidő kezdete (perc)	EN 196-3	≥60	177
Nyomószilárdság - 2 napos (MPa)	EN 196-1	≥10,0	22,5
Nyomószilárdság - 28 napos (MPa)	EN 196-1	≥42,5 ≤62,5	53,5

* Jelen termékismertetőben feltüntetett átlagos értékek tájékoztató jellegűek, egy adott mintában a mért értékek ettől eltérhetnek.

Vállalatunk integrált irányítási rendszert működtet, mely megfelel az ISO 9001:2008 Minőségirányítási Rendszer és az ISO 14001:2004 Környezetközpontú Irányítási Rendszer szabványok követelményeinek.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) és a 2003/53/EK irányelve (2003. június 18.) szerint ez a cement 0,0002%-nál kevesebb vízoldható Cr^{6+}-ot tartalmaz és ezt a tulajdonságát a kiszállítástól számított 4 hónapos eltarthatósági időtartamon belül megőrzi.

A termékeinkhez kapcsolódó jogszabály által előírt dokumentumok (teljesítmény állandósági tanúsítvány, teljesítménynyilatkozat, biztonsági adatlap) a honlapunkról (www.danucem.com) letölthetőek.

Kapcsolat:
Péter Arató – Head of TSC
Mobil: + 36 30 337 1409, e-mail: peter.arato@danucem.com
www.danucem.com